

# Iso Rubber Dakcoating



## Productbeschrijving



Iso Rubber Dakcoating is een unieke high-build coating die speciaal is ontwikkeld voor het behandelen van erg beschadigde of lekke daken. Wanneer het product droog is, vormt het een dikke rubberen laag. Iso Rubber Dakcoating kan in 1 arbeidsgang in zeer hoge laagdiktes worden aangebracht op vele ondergronden, zoals: Vezelcement, beton, dakpannen, gips, dakbedekking, staal, hout, etc.

Bovendien werkt Iso Rubber Dakcoating preventief tegen de groei van algen, mossen en korstmossen en is het UV-bestendig. De elasticiteit van Iso Rubber Dakcoating kan zelfs bij een temperatuur van -20°C nog tot 700% bedragen.

## Gebruik en applicatie



Iso Rubber Dakcoating dient op een schone en droge ondergrond aangebracht te worden. Het is van groot belang om genoeg laagdikte aan te brengen, met name op erg beschadigde of lekke ondergronden. Bij zeer slechte ondergronden is het aan te bevelen om geschikt gaas in de natte coating aan te brengen en vervolgens nog 1 tot 2 lagen Iso Rubber Dakcoating aan te brengen. Let op: de 1<sup>e</sup> laag moet droog zijn voor het aanbrengen van de 2<sup>e</sup> laag. In gesloten en slecht geventileerde ruimtes is het van belang om te ventileren per 30-40 m<sup>2</sup>.

**Aanbeveling: Breng altijd een proefvlak aan om de compatibiliteit en hechting tussen de coating en de ondergrond te testen.**

## Technische gegevens



**Samenstelling:** Speciale polymeer in combinatie met filmbeschermers en UV-stabiele pigmenten. **Kleuren:** Zwart, donker antraciet, lichtgrijs, mokka, tegelrood, aluminium. **Dichtheid:** 1,3 g/ml. **Vaste stofgehalte:** 50% (volume), 65% (gewicht). **Glansgraad:** Ca. 5-10. **Rendement:** 3m<sup>2</sup>/l (afhankelijk van de laagdikte). **Verdunning:** Max. 20% water. **Droogtijd:** 1-2 uur bij 20°C en 60% RV. **Overschilderbaar:** Na 12-24 uur (afhankelijk van de laagdikte).

**Applicatieomstandigheden:** Temperatuur 5-30°C, RV max. 80%.

**Applicatiemethode:** Kwast, roller, airless spuiten. **Reiniging:** Lauwwarm water. **VOS:** Max. 40 g/l (Cat. A/c). **Opslag:** Droog, vorstvrij en buiten bereik van kinderen.

## Voordelen

### High-build coating

**Kan in 1 arbeidsgang in zeer hoge laagdiktes worden aangebracht**

**Zeer elastisch met een rekvermogen van 500 - 700 %**

**Behoudt zijn elasticiteit tot -20°C**

**Geschikt voor lekke en beschadigde daken**

**Iso Paint Nordic A/S**  
Tvaervej 8  
6640 Lunderskov  
Denmark

Phone +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S